

	SCHEMA TECNICA	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2000=
	VELABASE	
Rev. 01 23/09/08	I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia Tel. 051.799171 Fax 051.796650 www.iivela.it	

DESCRIZIONE PRODOTTO
<p>VELABASE è un primer bituminoso indicato principalmente come sottofondo per la posa di membrane bituminose ed impiegato come impermeabilizzante nei muri contro terra, pareti verticali, gronde, scossaline, converse e come antiruggine e protettivo su tubi, cisterne e palificazioni da interrare.</p>

IMPIEGO
<p>La sua specifica funzione aggrappante favorisce una corretta ed uniforme adesione delle membrane bituminose alla superficie di posa. Riduce sensibilmente i tempi di applicazione delle membrane diminuendo l'esposizione alla fiamma e consentendo così di mantenere inalterate le loro caratteristiche tecniche e fisiche con risultati di posa di massimo livello.</p> <p>Resa: 0,12 – 0,2 kg/m²</p>

INDICAZIONI PER LA POSA
<p>Mescolare bene prima dell'uso. La posa deve avvenire su superfici asciutte e pulite. Procedere all'applicazione mediante pennello, spazzolone, rullo o airless. Applicare il prodotto in ambienti aperti e ben ventilati.</p>

CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO
<p>Secchi da 5, 10 e 20 kg, su richiesta in fusti da 200 kg. Immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia superiore a 30/40°C. Conservare il recipiente ben chiuso e lontano da fiamme e scintille. Si consiglia l'utilizzo entro 2 anni dall'acquisto.</p>

CARATTERISTICHE TECNICHE			
PARAMETRO	UM	VALORE	TOLLERANZA
RESIDUO SECCO	%	40	± 5
VISCOSITÀ TAZZA FORD 4 a 25° C	Sec	16	± 3
PESO SPECIFICO	Kg/l	1,03	± 0,07
TEMPO DI ESSICAZIONE	Min	100 - 140	-
PUNTO D'INFIAMMABILITA'	° C	< 21	-

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.
iVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso