

	SCHEDA TECNICA	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2000=
	VELAFONDO GRIPERM	
Rev. 0 23/04/09	I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia Tel. 051.799171 Fax 051.796650 www.iivela.it	

DESCRIZIONE PRODOTTO

VELAFONDO GRIPERM è una vernice bituminosa elastica con elevate qualità di ancoraggio, a base di bitumi ossidati e solventi.
E' un prodotto con caratteristiche impermeabilizzanti, antipolvere e antiruggine, idoneo per saturare la porosità del cemento.

IMPIEGO

VELAFONDO GRIPERM è indicato come sottofondo per la posa di membrane bituminose ed impiegato come impermeabilizzante nei muri contro terra, pareti verticali, gronde, scossaline, converse e come antiruggine e protettivo su tubi, cisterne e palificazioni da interrare.

La sua specifica funzione aggrappante favorisce una corretta adesione delle membrane bituminose alla superficie di posa. Confrontato con i primer convenzionali, presenta un forte aumento dell'aggrappaggio al massetto cementizio. Riduce sensibilmente i tempi di applicazione delle membrane bituminose e, diminuendo l'esposizione alla fiamma, consente di mantenere inalterate le loro caratteristiche tecniche e fisiche raggiungendo risultati di posa di massimo livello.

Resa: 0,18 – 0,20 kg/m².

INDICAZIONI PER LA POSA

Mescolare bene prima dell'uso.

La posa deve avvenire su superfici asciutte e pulite.

Procedere all'applicazione mediante pennello, spazzolone, rullo.

Applicare il prodotto in ambienti aperti e ben ventilati.

Sono da evitare le condizioni estreme di caldo e di freddo durante l'applicazione

CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO

Secchi da 5, 10 e 20 kg.

Immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia superiore a 30/40°C.

Conservare il recipiente ben chiuso e lontano da fiamme e scintille.

Si consiglia l'utilizzo entro 2 anni dall'acquisto.

**SCHEDA TECNICA****VELAFONDO GRIPERM****AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=**Rev. 0
23/04/09**I.I.V.E.L.A. Srl** - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia
Tel. 051.799171 Fax 051.796650 www.iivela.it**CARATTERISTICHE TECNICHE**

PARAMETRO	UM	VALORE	TOLLERANZA
STATO FISICO	-	LIQUIDO VISCOSO	-
COLORE	-	NERO	-
PUNTO D'INFIAMMABILITA'	°C	> 21	-
VISCOSITÀ TAZZA FORD 4 a 20° C	sec	107	± 20
PESO SPECIFICO	Kg/l	1,05	± 0,11
TEMPO DI ESSICAZIONE FUORI POLVERE	min	30	± 10
RESIDUO SECCO	%	60	± 5
RESA (variabile per supporti deversi)	Kg/m ²	0,18 – 0,20	-

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.
iiVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso