



## SCHEDA TECNICA

### TESSUTO NON TESSUTO 60

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

Rev. 02  
23/06/2008

I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia  
Tel. 051.799171 Fax 051.796650 [www.iivela.it](http://www.iivela.it)

#### DESCRIZIONE PRODOTTO E IMPIEGO

Geotessile composto da polipropilene non tessuto, imputrescibile, inattaccabile da muffe o microrganismi.  
Impiegato come armatura nelle applicazioni di membrane liquide continue.

#### INDICAZIONI PER LA POSA

Utilizzabile con temperature comprese fra -40°C e 100°C.  
Nella posa sormontare i vari teli di tessuto minimo di 15cm.

#### CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO

Rotoli da 375 m<sup>2</sup> cadauno.  
Stoccare in orizzontale al riparo dagli agenti atmosferici.  
Il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Norma	Unità di misura	Valore
Massa areica	EDANA 40.3-90	g/m <sup>2</sup>	60,2
Resistenza alla trazione longitudinale	EDANA 20.2-89	N/5cm	130,7
Resistenza alla trazione trasversale	EDANA 20.2-89	N/5cm	127,3
Allungamento al carico massimo longitudinale	EDANA 20.2-89	%	79,8
Allungamento al carico massimo trasversale	EDANA 20.2-89	%	86,5

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.  
iiVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso