

	SCHEMA TECNICA	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2000=
	VELABIT	
Rev. 04 23/06/08	I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia Tel. 051.799171 Fax 051.796650 www.iivela.it	

DESCRIZIONE PRODOTTO
Emulsione bituminosa additivata con speciali resine e cariche tixotropiche. E' diluibile in acqua e può essere facilmente miscelata con varie cariche minerali quali, sabbia o altro.

IMPIEGO
Idonea per riparazioni e piccoli interventi su manti bituminosi, gronde, converse e scossaline. Come strato anticorrosivo per tubazioni e pali da interrare. Può essere usata anche su rivestimenti di tubazioni interrate e come impasto per pavimentazioni antipolvere. - Resa 1 – 1,5 Kg/m ² in due o più mani.

INDICAZIONI PER LA POSA
Premunirsi di pennello, spatola, spazzolone o rullo. Mescolare bene prima dell'uso. La posa deve avvenire su supporti puliti e asciutti. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e comunque mai con nebbia persistente o con imminente pericolo di pioggia che potrebbe dilavare il prodotto. Non applicare su superfici soggette a ristagno d'acqua. Applicare una prima mano di prodotto diluito al 15-20%; ad essiccazione avvenuta procedere alla stesura di una seconda mano di prodotto tal quale. Ripetere l'operazione con un'altra mano quando la sottostante è asciutta. Tra la seconda mano (su fresco) e la terza si può introdurre un'armatura da 40-60 g/m ² .

CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO
Secchi da 5, 10 e 20 kg. Non stoccare al di sotto dei + 5°C: il prodotto <u>teme il gelo</u> . Immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia superiore a 30/40°C. Si consiglia l'utilizzo entro 1 anno dall'acquisto.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
PARAMETRO	UM	VALORE	TOLLERANZA
COLORE	-	MARRONE NERO	
RESIDUO SECCO	%	45	± 3
PESO SPECIFICO	Kg/l	1,1	± 0,06
Ph	-	10	-

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.
iVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso