



SOTTOFONDI
DI AGGRAPPO

VELAPRIMER ACW

PRIMER SINTETICO A BASE ACQUA

Descrizione

Fondo fluido a base di resine sintetiche in emulsione. Applicato su una qualsiasi superficie edile asciutta, costituisce un fondo ideale per successive verniciature o impermeabilizzazioni a base acqua o solvente. È un ottimo riconsolidante e fissativo della graniglia di ardesia delle membrane bituminose ardesiate.

Campi di applicazione

VELAPRIMER ACW viene comunemente utilizzato come sottofondo prima della posa di membrane liquide polimeriche sui manti bituminosi da ripristinare o su fondi in cemento in genere. Viene inoltre applicato come fissativo della graniglia di ardesia delle membrane bituminose ardesiate.

RESA: da 0,150 a 0,250 Lt/m²

Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento o irregolarità del supporto.

Istruzioni per la posa

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Rimuovere preventivamente parti friabili e non aderenti. Trattare la superficie con idropulitrice ed aspiraliquidi. Lasciare asciugare bene. VELAPRIMER ACW è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o spruzzo.

Il prodotto è pronto all'uso.

Sono da evitare le condizioni estreme di caldo o freddo durante l'applicazione.

Performance

- ✓ Migliora l'aggrappaggio su superfici difficili.
- ✓ Rapida essiccazione,
- ✓ ecologico.



È necessario effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.

Scheda tecnica


SOTTOFONDI
DI AGGRAPPO

VELAPRIMER ACW

PRIMER SINTETICO A BASE ACQUA

Avvertenze

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C considerare sempre sia la temperatura ambientale che quella del sottofondo. Per posa all'esterno non applicare **mai con nebbia persistente o in imminente pericolo di pioggia** che potrebbe dilavare il prodotto o allungare notevolmente i tempi di essiccazione ed accertarsi che tali situazioni climatiche siano garantite anche nelle 72 ore successive all'applicazione.

Controllare la possibilità di formazione di condense superficiali (**punto di rugiada**) che potrebbero inficiare le caratteristiche del prodotto. La verifica deve essere eseguita anche prima dell'applicazione del secondo strato o del prodotto successivo.

VELAPRIMER ACW è un prodotto monocomponente pronto all'uso. Pertanto si raccomanda di non diluire. Mescolare bene prima dell'applicazione.

Non applicare su membrane bituminose di recente applicazione in quanto la migrazione delle sostanze leggere della miscela bituminosa può causare il distacco. Sulle guaine lisce ossidate o in presenza di residui di vecchie pitturazioni è consigliato pulire con idropulitrice e lasciare asciugare bene prima della posa.

Non applicare il prodotto su supporti molto caldi perché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di essiccazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto al supporto.

Si consiglia di effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.

Caratteristiche chimico-fisiche

Parametro	Valore	Unità di misura	Tolleranza
Aspetto	Liquido lattiginoso	-	-
Colore del film essiccato	Incolore	-	-
Diluizione	Pronto all'uso	-	-
Tempo di attesa - per l'essiccazione fuori tatto	2	ore	-
Tempo di attesa per l'applicazione del rivestimento	6	ore	-
Peso specifico	1,05	kg/lit	± 0,05
Residuo secco	19	%	± 0,5
Resa m ²	0,15 - 0,25	lit	Dipende dall'assorbimento della superficie

Confezionamento e stoccaggio

Secchi da 5, 10 e 18 Lt.

Immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia inferiore a + 5 °C e non superiore a + 35°C.

TEME IL GELO. Si consiglia l'utilizzo entro un anno dall'acquisto.

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. IVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare i capitoli tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.